GLORIOUS TECHNISCHES DATENBLATT

23 32

BERRYALLOC LAMINATE

PRODUKTBESCHREIBUNG

Abmessungen	2038mm x 190mm
Dicke	9mm
Fasen	4
Verlegesystem	5G Loc unter Lizenz von Välinge Innovation AB
Nutzungsklasse	Klasse 23/32 gemäß Europäische Norm EN13329

	Inhalt	m²	ft²	Gewicht
1 Paket	5 Dielen	1,94 m²	20,84 ft²	15,9 kg
1 Palette	72 Pakete	139,4 m²	1500,48 ft²	1173 kg

AUFBAU

Oberschicht	Direkt lamelliertes und mit Melaminharz imprägniertes Dekorpapier
Trägerplatte	Feuchtigkeitsbeständige, hochverdichte Faserplatte, HDF
Gegenzug	Direkt lamelliertes Gegenzugpapier

GETESTETE WERTE	GEMÄß	TESTERGEBNISSE
Abriebbeständigkeit	EN13329	AC4 (IP≥4000)
Stoßbeständigkeit	EN13329	Kleine Kugel : ≥ 12 N - Große Kugel : ≥ 750 mm
Dickenquellung	EN13329	12% (Anforderung ≤ 18%)
Feuerfestigkeit	EN14041	Cfl-S1
Formaldehyd	EN14041	E1
Rutschfestigkeit	EN14041	DS
Durchschnitssdichte	EN323	900 kg
Fleckunempfindlichkeit	EN438	5 (Gruppe 1+2); 4 (Gruppe 3)
Zigarettenglutbeständigkeit	EN438	4
Verhalten beim Verschieben eines Möbelfußes	EN424	kein sichtbarer Schaden bei Prüfung mit Fußtyp 0
Stuhlrollenversuch	EN425	keine sichtbaren Veränderungen oder Schäden
Wärmedurchlasswiderstand mit der Excellence Plus Unterlage		0,09 m²K/W – Geeignet für Fußbodenheizung/ kühlung. Detaillierte Verlegeanleitung auf www.berryalloc.com.

ZERTIFIKATEN UND LABELS

- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft : PEFC zertifiziert (07-31-229)
- Kennzeichnung gemäß französische Emissionsverordnung : A+
- CARB : Phase II compliant
- DOP : 170-DPLA18-1

GARANTIE

Garantie Wohnbereich : Lebenslang

Garantie Gewerbe : 5 Jahre

Garantiebedingungen auf www.berryalloc.com

PEFC Certified

Laminate comes from Sustainably Managed Forests, recycled or controlled sources.

PEFC

PEFC/07-31-229 www.pefc.org

EN14041

CE

DOP: 170-DPLA18-1

18

BerryAlloc NV
Industrielaan 100, B-8930 Menen
Belgium

Laminate floor covering
EN13329

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

WWW.BERRYALLOC.COM